


ICS 83.140.50
G 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 5720—2008
代替 GB/T 5720—1993

O形橡胶密封圈试验方法

Test methods for rubber O-rings

2008-06-04 发布

2008-12-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准代替 GB/T 5720—1993《O 形橡胶密封圈试验方法》。

本标准与 GB/T 5720—1993 的主要差异有：

- 删除附录 A《O 形橡胶密封圈的标准试样》；
- 增加低温性能试验；
- 删除拉伸永久变形的测定；
- 将耐液体试验用 O 形圈片段试样的长度由(90±2)mm 改为至少为 50 mm；
- 5.4.1.2 条将“限制器的高度为试样截面直径的 75%”改为“试样的硬度在(10~80)IRHD 时，限制器的高度为试样截面直径的 75%，试样的硬度在(81~89)IRHD 时，限制器的高度为试样截面直径的 85%，试样的硬度在(90~95)IRHD 时，限制器的高度为试样截面直径的 90%。”；
- 增加耐腐蚀试样和夹具的图示以及结果判定的图示。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会(SAC/TC 35/SC 3)归口。

本标准起草单位：西北橡胶塑料研究设计院、浙江省质量技术监督检测研究院。

本标准主要起草人：高静茹、沈振、曹元礼。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 5720—1985, GB/T 5720—1993。

O形橡胶密封圈试验方法

1 范围

本标准规定了实心硫化O形橡胶密封圈的尺寸测量、硬度、拉伸性能、热空气老化、恒定形变压缩永久变形、腐蚀试验、耐液体、密度、收缩率、低温试验和压缩应力松弛的试验方法。

本标准适用于实心硫化O形橡胶密封圈(以下简称O形圈)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 528—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(eqv ISO 37:1994)
- GB/T 533—1991 硫化橡胶或热塑性橡胶密度的测定(ISO 2781:2007, IDT)
- GB/T 1690—1992 硫化橡胶耐液体试验方法(neq ISO 1817)
- GB/T 2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(ISO 23529:2004, IDT)
- GB/T 3452.2—2007 液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分:外观质量检验规范(ISO 3601-3:2005, IDT)
- GB/T 3512—2001 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验(eqv ISO 188:1998)
- GB/T 6031—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100 IRHD)(idt ISO 48:1994)
- GB/T 7758—2002 硫化橡胶 低温性能的测定 温度回缩法(TR试验)(ISO 2927:1997, IDT)
- GB/T 7759—1996 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形的测定(eqv ISO 815:1991)
- GB/T 13643—1992 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩应力松弛的测定(环状试样)(eqv ISO 6059:1987)
- HG/T 2369—1992 橡胶塑料拉力试验机技术条件

3 试样要求及试验条件

3.1 试样要求

3.1.1 试样制备按照GB/T 2941—2006的规定进行。

3.1.2 试样的外观质量应符合GB/T 3452.2—2007中N级的规定。

3.1.3 硬度、拉伸性能、热空气老化、恒定形变压缩永久变形、腐蚀试验、耐液体、密度、收缩率、低温试验和压缩应力松弛的试样分别见5.1.2、5.2.2、5.3.2、5.4.2、5.5.2、5.6.2、5.7.2、5.8.2、5.9.2和GB/T 13643—1992的4.1.3。

3.2 试验条件

试样环境调节和试验的温度及时间应按照GB/T 2941—2006规定执行。

4 试样尺寸的测量

试样尺寸的测量应按GB/T 2941—2006第7章的规定进行,截面直径采用方法A测量,内径采用方法D测量。

5.3.3.4 按 5.2.3 测量老化后的拉伸强度、拉断伸长率；按 5.1.3 测定老化后的硬度。

5.3.4 试验结果的计算

5.3.4.1 拉伸强度变化率,按式(7)计算:

5.3.4.2 拉断伸长率变化百分率按式(8)计算:

式中：

ΔE_1 ——试样热空气老化后的拉断伸长率变化百分率, %;

E_0 —试样老化前的拉断伸长率, %;

E_1 —试样热空气老化后的拉断伸长率, %。

5.3.4.3 硬度的试验结果以硬度的变化值表示,按式(9)计算:

式中：

ΔH_1 ——热空气老化后硬度的变化值,单位为微型硬度(IRHD);

H_i ——试样热空气老化后的硬度,单位为微型硬度(IRHD);

H_0 ——试样老化前的硬度,单位为微型硬度(IRHD)。

5.3.5 试验结果的表示

5.3.5.1 拉伸强度、拉断伸长率老化试验的结果按式(7)和式(8)计算的结果表示,取整数位。

5.3.5.2 硬度老化试验的结果按式(9)计算的结果表示,取整数位。

5.4 恒定形变压缩永久变形的测定

5.4.1 试验装置

5.4.1.1 压缩夹具见 GB/T 7759—1996 的图 1,也可采用图 1 所示夹具。




图 1 压缩夹具示意图

5.4.1.2 试样的硬度在(10~80)IRHD时,限制器的高度为试样截面直径的75%,试样的硬度在(81~89)IRHD时,限制器的高度为试样截面直径的85%,试样的硬度在(90~95)IRHD时,限制器的高度为试样截面直径的90%,限制器的高度公差为+0.05 mm。

注：限制器可由薄金属片叠合到所需高度。

5.4.1.3 用于在液体中进行压缩永久变形试验的浸泡容器一般为钢质密封罐也可以采用其他材质的耐高温、耐液体、耐压的密封容器，其尺寸以能容纳压缩夹具、足够的试验液体及便于操作为宜。

5.4.1.4 加热装置为老化箱、水浴或油浴。

5.4.2 试样

试样应是 O 形圈或从 O 形圈上切取的片段, 长度小于 3 mm 以下的片断不能作为压缩试样, 试样数量 3 个。

5.4.3 试验液体

5.4.3.1 试验液体用量,应在试验过程中保证试验夹具始终浸没在液面 15 mm 以下。

5.4.3.2 试验液体只限使用一次,不同配方的试样不得同时在同一容器中试验。

5.4.4 试验步骤

5.4.4.1 按第4章测量O形圈或O形圈片段的轴向截面直径。

5.4.4.2 将试样依次放入夹具的各压板间。试样与限制器不得互相接触，并保证压缩后试样与限制器互相不接触。

5.4.4.3 将装入试样的夹具进行压缩,使压板与限制器紧密接触,拧紧螺母,试样不得扭转。

5.4.4.4 若进行耐液体试验,将装好试样的夹具在实验室温度下停放 30 min,然后放入盛有试验液体的容器中,将容器放入规定温度的老化箱中,并开始计时。

5.4.4.5 若进行热空气老化试验，则将装好试样的夹具在实验室温度下停放 30 min 后，放入规定温度的老化箱中，并开始计时。

5.4.4.6 到达规定时间,从老化箱中取出浸泡容器或夹具。

- a) 对高温不挥发液体,取出的是浸泡容器,则需在室温下冷却 30 min,然后打开容器取出夹具,立即松开夹具取出试样进行洗涤,每个试样的洗涤时间不超过 30 s,并将试样置于平整的木板上,在实验室温度下恢复 30 min。
 - b) 对室温挥发性液体,到达规定时间后从容器中取出夹具,并立即松开夹具,取出试样置于平整的木板上,在实验室温度下恢复 30 min。
 - c) 对高温热空气情况取出夹具,则应立即松开夹具,取出试样置于平整的木板上,在实验室温度下恢复 30 min。
 - d) 按第 4 章测量 O 形圈或 O 形圈片段的轴向截面直径。

5.4.5 试验结果的计算

压缩永久变形按式(10)计算：

武中。

C_1 ——热空气老化后,或液体浸泡后试样的压缩永久变形率,%;

d_1 —试样的初始轴向截面直径,单位为毫米(mm);

d_2 —试样恢复后的轴向截面直径,单位为毫米(mm);

h ——限制器的高度,单位为毫米(mm)。

5.4.6 试验结果的表示

测量结果为3个,试验结果取计算结果的算术平均值,取整数位。

5.5 腐蚀试验

5.5.1 试验装置

5.5.1.1 试验装置由任何一种耐腐蚀可密封并且工作尺寸适当的容器组成。

注：一般采用试验室用干燥器。

5.5.1.2 除非另有规定，试验夹具压板应由 45 号钢制成，表面镀镍（厚 0.000 2 mm~0.004 mm），粗糙度 R_a 为 0.16 μm ~0.25 μm 。尺寸应以合适夹住试样，并能置于 5.6.1.1 的容器中为宜。推荐的试验夹具及尺寸见图 2。

5.5.1.3 将体积比为 15 : 85 的丙三醇、水溶液注入 5.6.1.1 条的容器中，以保持 100% 的相对湿度。混合液的深度至少宜在容器深度的 20% 以上。




图 2 耐腐蚀试验夹具及尺寸

5.5.1.4 用一种耐腐蚀的搁板在容器中支撑夹具，使在溶液上方接近但不接触溶液。

5.5.2 试样

试样应由从 O 形圈上裁取的 38 mm 的片断组成，如果 O 形圈周长小于 38 mm，可采用完整的 O 形圈为试样，试样数量 2 个。

5.5.3 试验步骤

5.5.3.1 用无水乙醇或别的合适溶剂清洗试验板，并进行干燥。

5.5.3.2 按第 4 章的规定测量试样的轴向截面直径。

5.5.3.3 取下干燥器盖，将试样和试验压板放入容器中不加盖停放 1 h。

5.5.3.4 将试样装入试验夹具中，施加压力使试样的轴向横截面直径产生 15% 的变形，并保持这一变形。

5.5.3.5 把组装好的夹具放在一块平板玻璃上，然后将玻璃板放入试验容器中的搁板上，盖好容器的盖子保持密封。

5.5.3.6 将容器在(23±2)℃的温度下保持 96 h。

注：也可以用别的试验温度，但应在试验报告中说明。

5.5.3.7 取出试样，用滤纸吸干试验板上的水渍，用肉眼观察试样在试验板上留下的痕迹。

5.5.3.8 试验结果用无腐蚀、中等腐蚀(可见的浅色印痕)和严重腐蚀(深色斑纹或锈蚀斑纹)评定腐蚀等级，见图 3。




图 3 耐腐蚀试验结果评定

5.6 耐液体试验

5.6.1 试验液体的容量

5.6.1.1 液体的体积应不少于试样的总体积的 15 倍，并确保试验过程中试样始终完全浸泡在液面 15 mm 以下。

5.6.1.2 试验液体只限使用一次,不同配方的试样不得同时在同一液体中进行浸泡试验。

5.6.2 试样

试样应是完整的 O 形圈或是从 O 形圈上切取长度至少为 50 mm 的片段, 试样数量 3 个。

5.6.3 试验步骤

5.6.3.1 质量、体积变化试验按 GB/T 1690—1992 的步骤进行。

5.6.3.2 浸泡前后的拉伸性能试验按 5.2.3 的步骤进行。浸泡前后的硬度试验按 5.1.3 规定进行。

5.6.4 试验结果的计算

5.6.4.1 质量变化百分率按式(11)计算:

武中

Δm —质量变化百分率, %;

m_1 —浸润前试样在空气中的质量, 单位为克(g);

m_2 —浸泡后试样在空气中的质量, 单位为克(g)

5.6.4.2 体积变化百分率按式(12)计算:

武中。

ΔV —体积变化百分率, %:

m_1 —浸泡前试样在水中的质量,单位为克(g);

m_1 —浸泡后试样在水中的质量,单位为克(g);

m_1, m_2 —同公式(11)

5.6.4.3 拉伸强度变化百分率按公式(13)计算:

$$\Delta T_2 = \frac{T_2 - T_0}{T_0} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (13)$$

武中

ΔT —试样浸泡液体后的拉伸强度变化百分率, %;

T_0 —浸润前试样的拉伸强度,单位为兆帕(MPa);

T_d —浸泡后试样的拉伸强度,单位为兆帕(MPa)

5.6.4.4 拉断伸长率变化百分率按式(14)计算:

- a) 试验样品的名称或代号；
 - b) 试验依据的标准名称或标准号；
 - c) 试验室温度；
 - d) 试验条件；
 - e) 试样规格；
 - f) 试验结果；
 - g) 试验者、审核者；
 - h) 试验日期。
-

中华人民共和国
国家标 准

O形橡胶密封圈试验方法

GB/T 5720—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 20 千字

2008 年 8 月第一版 2008 年 8 月第一次印刷


*

书号: 155066 · 1-32832 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 5720-2008